



Piso **Vinílico** **Grama** Sintética

ROZAC

PISO
Vinílico

ROZAC



200-02 FOSCO
0,7MM



200-02 FOSCO
1,2MM



200-03 FOSCO
0,7MM



200-03 FOSCO
1,2MM



200-04 FOSCO
1,2MM



300-01 FOSCO
0,7MM



400-01 BRILHO
0,7MM



Fácil Higienização



100-01 FOSCO
0,7MM



100-02 FOSCO
0,7MM



100-03 BRILHO
0,7MM



100-04 FOSCO
0,7MM



200-01 FOSCO
0,7MM



200-01 FOSCO
1,2MM



Fácil Higienização
Limpeza simples e facilitada



Versátil
Pode ser aplicado nos mais diversos ambientes



Aspecto Natural



Conforto Térmico e Acústico
Diminui os ruídos e mantém a temperatura mais agradável



Antiderrapante
Mantém o local mais seguro e estável



Fácil Aplicação
Facilidade para o encaixe nos mais diversos ambientes

Especificações:

Espessuras 0,7mm | 1,2mm

Largura: 2m

Comprimento: 27m

Composição: 100% PVC

Informações Adicionais:

VENDIDO POR METRO LINEAR





Gramma

SINTÉTICA

ROZAC



12 mm - Peso (m²): 800g

20 mm - Peso (m²): 950g

Largura: 2m

Média da peça: 80 M2

Quantidade mínima: 80 M2

Composição: 100% Polipropileno

Informações Adicionais:

VENDIDO POR M2

PEÇA COM 80 M2 = 40 M/LINEAR

Resultados dos Testes – Grama Artificial

(GB/T20394-2013)

Item Testado	Requisito / Limite	Resultado	Conclusão
Taxa de encolhimento do fio da grama	$\leq 5\%$	2%	Conforme
Aparência (uniformidade, cor, cola, base, defeitos)	Sem defeitos visuais	Conforme	Conforme
Resistência à alcalinidade (28h)	Sem mudança perceptível	Conforme	Conforme
Resistência à acidificação (48h)	Sem mudança perceptível	Conforme	Conforme
Resistência a hidrocarbonetos (gasolina/querosene)	Sem mudança perceptível	Conforme	Conforme
Coeficiente de atrito	0,6 – 1,0	0,7	Conforme
Resistência à abrasão	$\geq 97\%$	99%	Conforme
Resistência à luz UV	$\geq 80\%$	89%	Conforme
Retardância à chama	≤ 30 mm	5 mm	Conforme
Força de adesão do fio (long/transv.)	$\geq 1000 / \geq 200$ N/5 cm	1445 / 1330	Conforme
Força de aderência à cola do nó	≥ 12 N	13 N	Conforme
Força de arrancamento do fio	≥ 25 N	54 N	Conforme
Resistência ao envelhecimento (168h)	$\geq 80\%$	92%	Conforme
Baixa temperatura (-40°C, 24h)	$\geq 80\%$	81%	Conforme
Metais pesados totais (Pb, Cd, Sn, Zn)	≤ 125 mg/kg	0,2 mg/kg	Conforme
Teor de chumbo	≤ 90 mg/kg	ND	Conforme



Alta durabilidade



Resistente a produtos químicos



Resistente ao desbotamento



Fácil Manutenção



Seguro para pets e crianças
(livre de metais pesados)



Antiderrapante
mantém o local mais
seguro e estável



Resistente ao sol e chuva




Proteção Antichamas





CENTRAL AMERICANA/SP
Rua Dom Pedro II, 404
Vila Santa Catarina Americana/SP
Cep 13465-040
Telefone: +55 (19) 2108-4600
Email: contato@rozac.com.br



CONTATO:

